



Technisches Merkblatt

BascoClear 2K Klarlack, glänzend

Artikelnummer: 54-0005-341

Einsatzgebiet: Transparente, hochglänzende, sehr widerstandsfähige 2 Komponenten Endlackierung von Sportartikeln und anderen Gebrauchsgütern. Gute Haftung auf den meisten in der Skiindustrie verwendeten Kunststoffen. Hohe Füllkraft und gute Elastizität.

Die Haftung der Basler Lacke AG ist nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter www.basler-lacke.ch publiziert sind und den integrierenden Bestandteil jeder Lieferung bilden, beschränkt und teilweise ausgeschlossen. Zudem wird die Haftung für jede Art von Schäden, welche sich daraus ergeben könnten, dass sich ein Produkt für eine bestimmte Anwendung als ungeeignet erweisen sollte, im gesetzlich zulässigen Rahmen wegbedungen.

Die Eignung der Produkte für einen bestimmten Anwendungszweck oder eine bestimmte Verarbeitungsart wird weder zugesichert, noch gewährleistet. Sie ist daher in jedem Fall vom Besteller, durch auf seine Betriebsverhältnisse abgestimmte, individuelle Tests, vorweg zu prüfen.

Techn. Angaben:	Bindemittelart:	Acryl-Polyurethane			
	Verarbeitung:	Giessen, Spritzen			
	Lieferviskosität:	36 - 40 s DIN4			
	Dichte:	0.965 - 0.975 g/cm3			
	Festkörpergehalt:	47.1% +/- 2%			
	Mischungsverhältnis:	100:25 mit Härter 19-0800-000 (Standard) 100:17 mit Härter 19-0330-000 (sehr gut aussenbeständig) 100:33 mit Härter 19-0430-000 elastisch			
	Auftragsmenge:	25 - 40 µm Trockenschicht bzw. 70 - 90 g/qm Nassauftrag			
	Topfzeit:	ca. 4 Stunde(n) bei 23°C			
	Verdünner:	18-0000-000	Spezialverdünner kurz	farblos	
		18-0120-000	Spezialverdünner Standard	farblos	
	Trocknung/Härtung:	Trocknung mit 19-0800-000			
			20°C	40°C	80°C
		staubfrei	15-20 Min.	10-15 Min.	
	klebfrei	60-90 Min.	45-60 Min.		
	schleifbar	16 h	8 h		
	stapelbar	72 h	24 h	45 Min.	

Verarbeitungshinweise: Zu beschichtende Oberflächen müssen frei von Verunreinigungen jeglicher Art sein. Je nach Untergrund kann ein Zwischenschliff erforderlich sein. Vor der Verarbeitung muss der vorgeschriebene Härter eingerührt werden.

Die Mischung ist giessfertig mit 45 - 55 Sek. DIN-4. Zum Spritzen muss mit 15-25% Spezial-verdünner 18-0000-000 verdünnt werden.

Für nass-in-nass Lackierung muss die erste Lackierung klebfrei sein, eine Zeitspanne von sechs Stunden darf nicht überschritten werden.

Haltbarkeit: 12 Monate ab Auslieferung bei + 10°C - + 25° C in ungeöffnetem Originalgebinde. Die



BASLER
BERLAC GROUP

Basler Lacke AG
Bresteneggstrasse 17
5033 Buchs . Switzerland
Phone +41 62 837 93 00
Fax +41 62 837 93 60
info@basler-lacke.ch
www.basler-lacke.ch

New Ways in Surface Coating

BascoClear 2K Klarlack, glänzend

Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
